



IAFIL - Industria Ambrosiana Filati S.p.A.  
Via dei Ciclamini, 3 - 20147 Milano 1  
Tel. +3902483971 - Fax. +390248302853  
www.iafil.it - info@iafil.it - PEC: iafil@pec.it  
C.F. e P.I. IT 00736200155  
Cap. soc. Euro 2.580.000,00 i.v.  
REA MI405294 - Iscr. Reg. Impr. M174679

**PIMAfil**<sup>®</sup>  
STOCK SERVICE

## Scheda Tecnica

Articolo **PURO 14-18-21 ORGANIC**

Codice Doganale **52054200-52054300**

Composizioni 100% CO cotone organico ELS

Titolo NM 4/100-3/100-2/100\*

Tolleranza +- 3%

### DATI GENERALI

Finezza 14-12-18-21

Colori Tinto: da cartella colori stagionale o da colore a campione.  
120 colori + 20 Melange disponibili. Coloranti reattivi.  
Disponibilità greggio.

Tintura ROCHE

Quantita Ottimali Tinto: bagni da 12-30-60-120-240-480- kg  
Quantità minima e multipli Stock Service 4-3-2 kg. PURO 21 ORGANIC soggetto a quantità minime di ordine.  
Greggio disponibile quantità minima 1 kg

Impiego Maglieria rettilinea finezza 14-12-18-21

Finissaggio tradizionale

- 1) Per far risaltare le caratteristiche di mano e voluminosità del filato consigliamo un lavaggio delicato a capo rovesciato in acqua a 30°C con aggiunta di sapone neutro e/o abbondante ammorbidente di qualità, per circa 3 minuti più risciacquo.
- 2) Asciugare a fondo ma velocemente in tumbler avendo cura di non superare i 60° C. Si consiglia di effettuare prove preventive di tessitura e finissaggio sui capi.

Finissaggio con Washing/Brushing balls

- 1) Per far risaltare le caratteristiche di mano e voluminosità del filato consigliamo un lavaggio delicato, a capo rovesciato, in acqua a 30° per 4 minuti utilizzando le Washingballs (1 per litro senza alcun ammorbidente).
- 2) Asciugare a fondo ma velocemente in tumbler avendo cura di non superare i 60° C. E' possibile correggere la morbidezza in tumbler a freddo utilizzando le Brushingballs. Si consiglia di effettuare prove preventive di tessitura e finissaggio sui capi.

Simboli di manutenzione





IAFIL - Industria Ambrosiana Filati S.p.A.  
Via dei Ciclamini, 3 - 20147 Milano 1  
Tel. +3902483971 - Fax. +390248302853  
www.iafil.it - info@iafil.it - PEC: iafil@pec.it  
C.F. e P.I. IT 00736200155  
Cap. soc. Euro 2.580.000,00 i.v.  
REA MI405294 - Iscr. Reg. Impr. M174679

**PIMAfil**<sup>®</sup>  
STOCK SERVICE

## Scheda Tecnica

### Articolo **PURO 14-18-21 ORGANIC**

SOLIDITA'	SCARICO	DEGRADO	METODI DI PROVA
Solidità colore al lavaggio in acqua	4/5	4/5	UNI EN ISO 105 E01 GB/T 5713-2013
Solidità colore alle gocce d'acqua	4/5	4/5	UNI EN ISO 105 - E07
Solidità colore all'acqua	4/5	4/5	UNI EN ISO 105-C06
Solidità colore al lavaggio a Secco	5	5	UNI EN ISO 105 - DI
Solidità colore al sudore alcalino	4/5	4/5	GB/T 3922
Solidità colore al sudore acido	4/5	4/5	UNI EN ISO 105-E04
Solidità al lavaggio domestico e commerciale	4/5	4/5	GB/T 12490-2007
Solidità colore alla luce (colori chiari)	3/4	3/4	UNI EN ISO 105 - B02
Solidità colore alla luce (colori scuri)	5/6	5/6	UNI EN ISO 105 - B02
Solidità colore allo sfregamento secco	4/5	4/5	UNI EN ISO 105 - X12 GB/T 3920-2008
Solidità colore allo sfregamento umido (colori chiari)	3/4	3/4	UNI EN ISO 105 - X12 GB/T 3920-2008
Solidità colore allo sfregamento umido (colori scuri)	3	3	UNI EN ISO 105 - X12 GB/T 3920-2008
Solidità colore allo sfregamento umido (neri)	2/3	2/3	UNI EN ISO 105 - X12 GB/T 3920-2008
Pilling test	3/4	3/4	GB/T 4802/3 ISO
Resistenza alla saliva	4/5	4/5	GB/T 18886/2002 DIN

ALTRI DATI		METODI DI PROVA
PH Acquoso	6	GB/T 7573, ISO 3071
Odore	Assente	GB/T 18401/2010
Formaldeide	Assente	GB/T 18401/2010
Pentacloro fenolo	Assente	UNI 11057
Tetracloro fenolo	Assente	UNI 11057
Ammine aromatiche	Assenti	GB/T 2912/1 ISO

Note e Caratteristiche Particolari

## Scheda Tecnica

Articolo **PURO 600 ORGANIC**

Codice Doganale **52054100**

Composizioni 100% CO cotone organico ELS

Titolo NM  
2/100X12

Tolleranza +- 3%

### DATI GENERALI

Finezza 5

Colori Tinto: da cartella colori stagionale o da colore a campione.  
120 colori da componenti in Stock Service. 20 Melange disponibili su ordinazione.  
Coloranti reattivi  
Disponibilità greggio.

Tintura ROCCHE

Quantità Ottimali

- Soggetto a quantità minime di ordine
- Prodotto da componenti stock Service quantità minima 6 kg e multipli
- Colori a campione quantità minima 12 kg
- Tinto bagni da 12-30-60-120-240-480-960 kg

Impiego Maglieria rettilinea finezza. 5 a 1 capo

Finissaggio tradizionale

- 1) Per far risaltare le caratteristiche di mano e voluminosità del filato consigliamo un lavaggio delicato a capo rovesciato in acqua a 30°C con aggiunta di sapone neutro e/o abbondante ammorbidente di qualità, per circa 3 minuti più risciacquo.
- 2) Asciugare a fondo ma velocemente in tumbler avendo cura di non superare i 60° C. Si consiglia di effettuare prove preventive di tessitura e finissaggio sui capi.

Finissaggio con Washing/Brushing balls

- 1) Per far risaltare le caratteristiche di mano e voluminosità del filato consigliamo un lavaggio delicato, a capo rovesciato, in acqua a 30° per 4 minuti utilizzando le Washingballs (1 per litro senza alcun ammorbidente).
- 2) Asciugare a fondo ma velocemente in tumbler avendo cura di non superare i 60° C. E' possibile correggere la morbidezza in tumbler a freddo utilizzando le Brushingballs. Si consiglia di effettuare prove preventive di tessitura e finissaggio sui capi.

Simboli di manutenzione





IAFIL - Industria Ambrosiana Filati S.p.A.  
Via dei Ciclamini, 3 - 20147 Milano 1  
Tel. +3902483971 - Fax. +390248302853  
www.iafil.it - info@iafil.it - PEC: iafil@pec.it  
C.F. e P.I. IT 00736200155  
Cap. soc. Euro 2.580.000,00 i.v.  
REA MI405294 - Iscr. Reg. Impr. M174679

**PIMAfil**<sup>®</sup>  
STOCK SERVICE

## Scheda Tecnica

### Articolo **PURO 600 ORGANIC**

SOLIDITA'	SCARICO	DEGRADO	METODI DI PROVA
Solidità colore al lavaggio in acqua	4/5	4/5	UNI EN ISO 105 E01 GB/T 5713-2013
Solidità colore alle gocce d'acqua	4/5	4/5	UNI EN ISO 105 - E07
Solidità colore all'acqua	4/5	4/5	UNI EN ISO 105-C06
Solidità colore al lavaggio a Secco	5	5	UNI EN ISO 105 - DI
Solidità colore al sudore alcalino	4/5	4/5	GB/T 3922
Solidità colore al sudore acido	4/5	4/5	UNI EN ISO 105-E04
Solidità al lavaggio domestico e commerciale	4/5	4/5	GB/T 12490-2007
Solidità colore alla luce (colori chiari)	3/4	3/4	UNI EN ISO 105 - B02
Solidità colore alla luce (colori scuri)	5/6	5/6	UNI EN ISO 105 - B02
Solidità colore allo sfregamento secco	4/5	4/5	UNI EN ISO 105 - X12 GB/T 3920-2008
Solidità colore allo sfregamento umido (colori chiari)	3/4	3/4	UNI EN ISO 105 - X12 GB/T 3920-2008
Solidità colore allo sfregamento umido (colori scuri)	3	3	UNI EN ISO 105 - X12 GB/T 3920-2008
Solidità colore allo sfregamento umido (neri)	2/3	2/3	UNI EN ISO 105 - X12 GB/T 3920-2008
Pilling test	3/4	3/4	GB/T 4802/3 ISO
Resistenza alla saliva	4/5	4/5	GB/T 18886/2002 DIN

#### ALTRI DATI

#### METODI DI PROVA

PH Acquoso	6	GB/T 7573, ISO 3071
Odore	Assente	GB/T 18401/2010
Formaldeide	Assente	GB/T 18401/2010
Pentacloro fenolo	Assente	UNI 11057
Tetracloro fenolo	Assente	UNI 11057
Ammine aromatiche	Assenti	GB/T 2912/1 ISO

Note e Caratteristiche Particolari

# RISVOLTA

## AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto MATEO DOMINICI, rappresentante legale del marchio registrato RISVOLTA, con sede a Colli al Metauro, provincia di Pesaro-Urbino, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

*Le Materie prime (art. PURO 18 ORGANIC e art. PURO 600 ORGANIC) del capo in questione sono state acquistate in Italia, in Lombardia, presso IAFIL S.p.A. e riportano le certificazione Global Organic Textile Standard (GOTS), ICEA organic certified, Better cotton initiative (BCI) e OEKO-TEX® Standard 100.*

RISVOLTA conferma il proprio impegno per la promozione del Made in Italy, la produzione a chilometro zero e l'utilizzo di processi artigianali di alta qualità.

In fede,

Data e Luogo

COLLI AL METAURO, 03/03/2025

Firma

Mateo Dominici